

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A200

(бутиловый герметик для производства стеклопакетов)

Бутил A200 – однокомпонентный термопластичный герметик на основе полиизобутилена, применяется в качестве герметика первого герметизирующего слоя при изготовлении стеклопакетов по технологии двухступенчатой герметизации, надежно защищает внутреннее пространство стеклопакета от проникновения водных паров.

Особенности и преимущества применения:

- отличная адгезия со стеклом и материалом дистанционной рамки и соединительных уголков;
- низкая паропроницаемость;
- низкая газопроницаемость;
- легкость нанесения с помощью стандартного оборудования для нанесения бутиловых герметиков;

Технические характеристики:

Цвет:	черный
Вид:	резиноподобная твердая масса
Состав:	полиизобутилен
Относительная плотность:	1,1 г./см ³
Температура нанесения:	+130°C - +150°C
Паропроницаемость:	очень низкая
Твердость по Шору (A):	около 35

Метод применения.

Поверхности должны быть сухими и чистыми. Герметик подходит для нанесения всеми известными бутиловыми экструдерами, применяемыми на стеклопакетных производствах. Тем не менее, в связи с некоторыми различиями в оборудовании, для повышения эффективности использования герметика, необходимо уделять особое внимание распределению количества герметика на погонный метр с каждой стороны дистанционной рамки. Расход герметика должен составлять около 2,5 граммов на линейный метр с каждой стороны дистанционной рамки. Полная герметизация стеклопакета достигается при условии нанесения герметика сплошным (без разрывов) ровным слоем на каждую из сторон дистанционной рамки, а также угловых соединителей. Во время работы старайтесь не касаться герметика, т.к. это может неблагоприятно повлиять на целостность герметизирующего слоя в готовом изделии.

Меры безопасности.

ВНИМАНИЕ. Перед началом проведения работ с использованием герметика внимательно изучите паспорт безопасности.

Условия хранения.

Герметик должен храниться в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности герметика – не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка.

Цилиндры 2,5 и 1 кг.

ARtec Fenstersysteme GmbH

Sudetendeutschestrasse 5
D-93057 Regensburg
Тел: +49-9403 968080
Факс: +49-9403 968101
E-mail: logd@arteconline.com

ARtec Россия

Московская область, Ленинский район,
д. Румянцево, строение 1.
Тел: +7 495 775-00 36
Факс: +7 495 775 00 46
E-mail: artecru@arteconline.com

ARtec Украина

03680, г. Киев,
ул. Семьи Сосниных, д. 11
Тел: +38 044 484-0969
Факс: +38 044 472-9777
E-mail: artecua@arteconline.com

ARtec Казахстан

010005 г. Астана
ул. Циолковского, дом 53А
Тел/факс: 3172 37-44-39
E-mail: arteckz@arteconline.com

ARtec Белоруссия

220015 г. Минск
ул. Притыцкого 62, корп. 12
Тел/факс: +375 17 253 77 85
E-mail: artecby@arteconline.com

ARtec Молдова

г. Кишинев,
ул. Месаджер 1А
Тел: + 373 22 595280
E-mail: artecmd@arteconline.com