ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Молекулярное сито A551
(влагопоглотитель для производства стеклопакетов)

Молекулярное сито A551 – высокопористый кристаллический алюмосиликат в виде гранул с размером пор примерно 3 Ангстрема, применяется в качестве адсорбента при изготовлении стеклопакетов. Применение данного молекулярного сита позволяет свести к минимуму вероятность образования конденсата в межстекольном пространстве в течение длительного времени.

Особенности и преимущества применения:

- высокая адсорбционная способность;
- низкое первоначальное влагопоглощение;
- не поглощает воздух, сводя к минимуму возможность бокового изгиба стекол;
- подходит для изготовления газонаполненных стеклопакетов (Аргон, SF_6);
- обеспечивает пониженную точку росы в готовом изделии;
- низкое содержание пыли;
- удобная упаковка, возможность длительного хранения;

Технические характеристики:

Цвет:	бежевый
Вид:	гранулы
Состав:	цеолит (диаметр пор – 3 Ангстрема)
Диаметр гранул:	0.5-0.8 мм.
Насыпная плотность:	830 г/л (+/- 3%)
Адсорбционная способность (H2O) при относительной влажности 32%, темп. 25ºC:	>18%
Пыль:	30 ppm (максимум)
Десорбция газа при 95ºC:	40 мл. (максимум)
Общее количество летучих (950ºC):	2% (максимум)
Дельта T:	35ºC (минимум)

Метод применения.

Продукт полностью готов к применению.
Засыпка сита производится с помощью специального бункера -накопителя в предварительно порезанный и заглушенный с одной стороны соединительным уголком профиль дистанционной рамки.
Время нахождения молекулярного сита в негерметической таре, а также время, когда заполненные ситом рамки ожидают сборки и герметизации, должно быть сведено к минимуму.

Меры безопасности.

Перед началом проведения изучите «Паспорт безопасности» продукта.

Условия хранения.

Продукт должен храниться в заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5ºC до +25ºC. Срок годности – не менее 24 месяцев с даты изготовления.

Упаковка.

Коробки по 25 кг.
Бочки по 150 кг.

ARtec Fenstersysteme GmbH
Sudetendeutschestrasse 5
D–93057 Regensburg
Тел: +49-9403 968080
Факс:+49-9403 968101
E-mail: logd@arteconline.com

ARtec Россия
Московская область, Ленинский район,
д. Румянцево, строение 1
Тел: +7 495 775-00 36
Факс: +7 495 775 00 46
E-mail: artecru@arteconline.com

ARtec Украина
03680, г. Киев,
ул. Семьи Сосниных, д. 11
Тел: +38 044 484-0969
Факс:+38 044 472-9777
E-mail: artecua@arteconline.com

ARtec Казахстан
010005 г. Астана
ул. Циолковского, дом 53А
Тел/факс 3172 37-44-39
E-mail: arteckz@arteconline.com

ARtec Белоруссия
220140, г. Минск
ул. Притыцкого 62, корп. 12.
Тел: +375 17 253 77 85
Тел/Факс: +375 17 256-29-66
E-mail: artecby@arteconline.com

ARtec Молдова
г. Кишинев,
ул. Месаджер 1А
тел. + 373 22 595280
E-mail: artecmd@arteconline.com

Оставляем право внесения изменений без предварительного уведомления

Пересмотрено: 28.08.2008